

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

IROGRAN®

Thermoplastic Polyurethanes

Inspiring design innovation

Product Overview - Produktübersicht



IROGRAN® TPU: Inspiring design innovation

The manufacture of modern products, engineering components and technical parts can be complex.

Success depends on many factors.

Most notable is the availability of multi-faceted, raw materials that can perform consistently, speed manufacture, and bring design blueprints to life in line with end user requirements.

Huntsman is one of the world's leading developers of thermoplastic polyurethanes (TPU) – an innovative engineering material. For years our TPU solutions have inspired inventors and engineers to push new design frontiers. Fusing the practical qualities of plastic with rubber, our TPUs are used in modern manufacture to meet the design and production challenges of a fast-changing world and enrich the performance of anything from cables, seals and tubes to hoses, films, shoes and conveyor belts.

IROGRAN® is the brand name for our range of polyester and polyether-based TPUs. Products from this extensive portfolio are fully customizable and can be used in an array of technical extrusion and injection molding applications including:

- Wires and cables
- Hoses and tubes
- Machinery belts and profiles
- Automotive components
- Technical parts
- Overmoldings
- Films and sheets
- Textile lamination
- Compounding

Offering numerous advantages over traditional engineering plastics, TPUs provide the following benefits as standard:

- Good abrasion, chemical and hydrolysis resistance
- Low temperature flexibility
- High transparency
- Fast cycle times
- High elongation and tensile strength
- Good compression set

Die Herstellung moderner Produkte, Bauteile und technischer Teile kann sehr komplex sein. Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Hierbei ist es äußerst wichtig, dass vielseitige Rohstoffe verfügbar sind, die gleichbleibende Eigenschaften aufweisen, die Produktion beschleunigen können und es ermöglichen, Entwürfe entsprechend den Anforderungen der Endanwender in marktgängige Produkte umzusetzen.

Huntsman ist einer der weltweit führenden Entwickler thermoplastischer Polyurethane (TPU) – ein innovativer Werkstoff. Seit Jahren befähigen unsere Lösungen im Bereich TPU Erfinder und Ingenieure, Designgrenzen neu zu definieren. Da sie die technischen Eigenschaften von Kunststoffen und Gummi miteinander verbinden, werden unsere TPUs in der modernen Produktion eingesetzt, um die sich in einer schnell wandelnden Welt stets verändernden Herausforderungen im Bereich Design und Herstellung zu erfüllen und die Eigenschaften von Kabeln, Dichtungen und Rohren bis hin zu Schläuchen, Folien, Schuhsohlen und Förderbändern zu verbessern.

IROGRAN® ist die Markenbezeichnung für unsere TPUs auf der Basis von Polyester und Polyethern. Die Produkte aus diesem umfangreichen Portfolio können vielfältig an die Kundenbedürfnisse angepasst werden und lassen sich für vielzählige Anwendungen in den Bereichen Extrusion und Spritzguss einsetzen. Hierzu zählen:

- Kabelummantelungen
- Schläuche und Rohre
- Maschinenriemen und Profile
- Automobilteile
- Technische Bauteile
- 2K Bauteile
- Folien
- Textilbeschichtungen
- Compounding

Mit zahlreichen Vorteilen gegenüber traditionellen Kunststoffen bieten TPUs folgende Vorteile:

- gute Abriebfestigkeit, gute Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit
- Kälteflexibilität
- hohe Transparenz
- kurze Zykluszeiten
- hohe Reißdehnung und Zugfestigkeit
- gutes Rückstellungsvermögen





TPU innovation

Huntsman Polyurethanes is committed to continuous innovation across all areas of its thermoplastics business. For customers looking to develop specific applications, achieve particular features or deliver precise performance benefits, we offer direct access to a team of technical experts and a network of specialist laboratories located around the world.

Key grades

IROGRAN® E and D: polyester-based TPU grades with a hardness range spanning Shore A 60 to D 60, high hydrolysis resistance and good crystallinity for injection molding and extrusion applications.

IROGRAN® H: polyester-based TPU grades with good flow characteristics and the high mechanical performance properties required for injection molding.

IROGRAN® P: polyether-based TPU grades with excellent resistance against hydrolysis and microbial attack for injection molding and extrusion applications.

IROGRAN® K: polycaprolactone and ether-based TPU grades with good processability and compression set plus excellent wear resistance against oils, grease, water and high temperatures – making them suitable for the high performance injection molding of seals, wheels and rollers.

Product availability

All IROGRAN® grades are available as standard in 25kg bags /1125kg pallets. Other packaging types may be available on request.

TPU innovation

Huntsman Polyurethanes ist der beständigen Innovation in allen Bereichen des Unternehmensbereichs Thermoplastische Polyurethane verpflichtet. Für Kunden, die Produkte für spezifische Anwendungen entwickeln, besondere Eigenschaften erreichen oder bestimmte Produktvorteile erzielen wollen, bedeutet dies weltweit einen direkten Zugriff auf ein Team technischer Fachleute und einer Reihe von Speziallaboren.

Die wichtigsten Varianten

IROGRAN® E und D: TPU-Typen auf Polyesterbasis mit Härten zwischen Shore A 60 und D 60, einer hohen Hydrolysefestigkeit und guter Kristallinität für Anwendungen im Spritzguss- und Extrusionsbereich.

IROGRAN® H: TPU-Typen auf Polyesterbasis mit guten Fließeigenschaften und einer hohen mechanischen Festigkeit, die im Spritzgussbereich erforderlich ist.

IROGRAN® P: TPU-Typen auf Polyetherbasis zeichnen sich durch eine sehr gute Hydrolyse- und Mikrobenfestigkeit für Anwendungen in den Bereichen Spritzguss und Extrusion aus.

IROGRAN® K: TPU-Typen auf Basis von Polycaprolacton und Ethern mit einer guten Verarbeitbarkeit und einem guten Druckverformungsrest kombiniert mit einer hervorragenden Beständigkeit gegenüber Ölen, Schmiermitteln, Wasser und hohen Temperaturen – dies macht sie zu einem geeigneten Ausgangsstoff für anspruchsvolle Spritzgussprodukte wie Dichtungen, Räder und Rollen.

Produktverfügbarkeit

Alle IROGRAN®-Typen sind standardmäßig entweder in 25kg-Säcken /1125kg-Palette erhältlich. Auf Anfrage können auch andere Verpackungsgrößen angeboten werden.

High performance injection molding polyester grades

Physical Properties Physikalische Eigenschaften	Unit/ Maßeinheit	Norm/ Norm						
			A 70 E 4675	A 78 E 4588	A 92 E 4246	A 95 E 4813	A 98 E 4066	D 60 E 4024
Shore Hardness A Shore Härte A		ASTM D-2240 ISO 7619	75 75	80 80	92 92	95 95	97 97	
Shore Hardness D Shore Härte D		ASTM D-2240 ISO 7619	25 25	30 30	44 44	44 44	49 49	60 60
Tensile Strength Zugfestigkeit	psi MPa	ASTM D-412 DIN 53504	2200 30	6090 50	7100 50	5400 41	6530 50	5800 54
Ultimate Elongation Reißdehnung	%	ASTM D-412 DIN 53504	650 650	730 650	630 610	410 550	570 530	610 500
100% Tensile Modulus Spannungswert 100%	psi MPa	ASTM D-412 DIN 53504	570 3,3	740 4,3	1330 7,2	1600 10,0	2010 14,0	2940 20,4
300% Tensile Modulus Spannungswert 300%	psi MPa	ASTM D-412 DIN 53504	950 5,8	1270 8,1	2600 15,0	3500 17,5	2970 25,0	3670 32,6
Tear Strength Weiterreißfestigkeit	pli N/mm	ASTM D-624 ISO 34-1	300 35	500 50	630 90	750 105	910 135	1250 180
Abrasion Resistance Abriebverlust	in ³ mm ³	ISO 4649 ISO 4649	0,0055 90	0,0015 25	0,0015 25	0,0018 30	0,0018 30	
Compression Set/70h @ 23 °C Druckverformungsrest 70 h @ 23 °C	%	ASTM D-395 ISO 815	35 35	30 30	25 25	25 25	30 30	44 44
Compression Set/24 h @ 70 °C Druckverformungsrest 24 h @ 70 °C	%	ASTM D-395 ISO 815	58 58	40 40	50 50	45 45	45 45	56 56
Mould Shrinkage Schwindung ***	in/in %	ASTM D-995 ISO 294-4	0,016 1,6	0,016 1,6	0,009 0,9	0,008 0,8	0,007 0,7	0,011 1,1
Density Dichte	kg/m ³ kg/m ³	ASTM D-792 ISO 1183-1	1,15 1,15	1,20 1,20	1,21 1,21	1,21 1,21	1,22 1,22	1,24 1,24
Thermal: Melt Range Schmelzbereich	°F °C	Huntsman/TMA Huntsman/TMA	300-375 150-190	320-345 160-175	350-370 175-190	340-390 170-200	370-390 185-200	400-415 205-215
Bayshore Rebound Rückprallelastizität	%	ASTM D-2632	25 25	48 48	32 32	35 35	30 30	34 34
Injection Moulding / Spritzguss			●	●	●	●	●	●
Extrusion / Extrusion								
Calendering / Schmelzbeschichtung								
Ether / Ether *								
Ester / Ester **			●	●	●	●	●	●
Opaque / Opak					●	●	●	
Flame retardant / Flammgeschützt								
Antistatic / Antistatisch								
Matting Surface / Matte Oberfläche								
Low Compression Set / Geringer Druckverformungsrest								
Transparency / Transparent		white/weiß		●				
Others / Andere								

* Ether TPU

- Weather resistance /
Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse

- Resistant against microbial attack
Gute Mikrobenbeständigkeit

- Excellent hydrolysis resistance
Gute Hydrolysefestigkeit

- Easy colouring
Problemlose Einfärbung /

- High dynamic flexibility
Hohe Dauerknickfestigkeit /

*** Mold shrinkage is dependent on wall thickness
and processing parameters.

Die Schwindung ist sowohl von der Wandstärke als
auch von den Verarbeitungsparametern abhängig.

Injection molding polyester grades

Physical Properties Physikalische Eigenschaften	Unit/ Maßeinheit	Norm/ Norm						
			A 70 H 4673 M	A 80 H 4698	A 87 H 4615	A 92 H 4656	A 95 H 4678	A 98 H 4661
Shore Hardness A		ASTM D-2240	71	81	85	93	95	96
Shore Härte A		ISO 7619	71	81	85	93	95	96
Shore Hardness D		ASTM D-2240	21	31	35	40	45	52
Shore Härte D		ISO 7619	21	31	35	40	45	52
Tensile Strength	psi	ASTM D-412	4450	5080	5300	5560	5800	5670
Zugfestigkeit	MPa	DIN 53504	35	47	45	45	45	50
Ultimate Elongation	%	ASTM D-412	790	690	720	710	690	610
Reißdehnung	%	DIN 53504	880	650	640	550	540	520
100% Tensile Modulus	psi	ASTM D-412	600	1020	860	1420	1720	2390
Spannungswert 100%	MPa	DIN 53504	3,5	4,6	5,6	8,9	11,1	16,0
300% Tensile Modulus	psi	ASTM D-412	1220	2330	1680	2570	2810	2960
Spannungswert 300%	MPa	DIN 53504	7,0	12,7	11,1	18,6	19,8	27,7
Tear Strength	pli	ASTM D-624	460	590	600	770	860	970
Weiterreißfestigkeit	N/mm	ISO 34-1	45	85	80	100	115	125
Abrasion Resistance	in ³	ISO 4649	0,0021	0,0018	0,0015	0,0018	0,0018	0,0021
Abriebverlust	mm ³	ISO 4649	35	30	25	30	30	35
Compression Set/70h @ 23 °C	%	ASTM D-395	34	19	25	25	24	25
Druckverformungsrest 70 h @ 23 °C	%	ISO 815	34	19	25	25	24	25
Compression Set/24 h @ 70 °C	%	ASTM D-395	48	40	43	43	43	46
Druckverformungsrest 24 h @ 70 °C	%	ISO 815	48	40	43	43	43	46
Mould Shrinkage	in/in	ASTM D-995	0,009	0,006	0,011	0,006	0,007	0,007
Schwindung ***	%	ISO 294-4	0,9	0,6	1,1	0,6	0,7	0,7
Density	kg/m ³	ASTM D-792	1,15	1,19	1,20	1,21	1,23	1,23
Dichte	kg/m ³	ISO 1183-1	1,15	1,19	1,20	1,21	1,23	1,23
Thermal: Melt Range	°F	Huntsman/TMA	295-340	310-330	275-365	340-365	360-380	370-390
Schmelzbereich	°C	Huntsman/TMA	145-170	155-165	135-185	170-185	180-190	190-200
Bayshore Rebound	%	ASTM D-2632	50	42	40	32	30	28
Rückprallelastizität	%		50	42	40	32	30	28
Injection Moulding / Spritzguss			●	●	●	●	●	●
Extrusion / Extrusion								
Calendering / Schmelzbeschichtung								
Ether / Ether *								
Ester / Ester **			●	●	●	●	●	●
Opaque / Opak					●	●	●	
Flame retardant / Flammgeschützt								
Antistatic / Antistatisch								
Matting Surface / Matte Oberfläche								
Low Compression Set / Geringer Druckverformungsrest								
Transparency / Transparent			●	●	●			
Others / Andere								
		Phthalate free						

* Ether TPU

- Weather resistance /
Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse

- Resistant against microbial attack
Gute Mikrobenbeständigkeit

- Excellent hydrolysis resistance
Gute Hydrolysefestigkeit

- Easy colouring
Problemlose Einfärbung /

- High dynamic flexibility
Hohe Dauerknickfestigkeit /

*** Mold shrinkage is dependent on wall thickness
and processing parameters.

Die Schwindung ist sowohl von der Wandstärke als
auch von den Verarbeitungsparametern abhängig.

Extrusion polyester grades

Physical Properties Physikalische Eigenschaften	Unit/ Maßeinheit	Norm/ Norm	Grade Comparison								
			A 78 E 4723	A 85 D 4968	A 85 D 5001	A 85 E 4993 FCM	A 86 E 4486	A 89 E 4372	A 92 E 4694	A 92 E 4738	A 95 E 4861
Shore Hardness A		ASTM D-2240	80	86	85	86	84	87	92	92	96
Shore Härte A		ISO 7619	80	86	85	86	84	87	92	92	97
Shore Hardness D		ASTM D-2240	30	35	35	36	33	38	41	41	54
Shore Härte D		ISO 7619	30	35	35	36	33	38	41	41	54
Tensile Strength	psi	ASTM D-412	5600	5800	4400	4020	6100	5800	6800	6800	7150
Zugfestigkeit	MPa	DIN 53504	45	49	40	35	45	50	55	55	55
Ultimate Elongation	%	ASTM D-412	660	680	800	700	700	660	570	570	590
Reißdehnung	%	DIN 53504	650	620	600	600	670	600	550	580	530
100% Tensile Modulus	psi	ASTM D-412	650	850	820	970	840	970	1600	1600	1900
Spannungswert 100%	MPa	DIN 53504	4,1	6,5	5,5	5,9	5,2	6,0	8,2	8,0	12,0
300% Tensile Modulus	psi	ASTM D-412	1550	1900	1700	1650	1600	1690	2850	2850	3500
Spannungswert 300%	MPa	DIN 53504	10,0	16,1	12,6	11,2	10,4	11,5	19,7	24,0	26,0
Tear Strength	pli	ASTM D-624	510	640	600	590	550	570	780	740	830
Weiterreißfestigkeit	N/mm	ISO 34-1	65	95	70	65	63	70	110	110	120
Abrasion Resistance	in ³	ISO 4649	0,0015	0,0015	0,0018	0,0015	0,0015	0,0018	0,0015	0,0015	0,0018
Abriebverlust	mm ³	ISO 4649	25	25	30	25	25	30	25	25	27
Compression Set/70h @ 23 °C	%	ASTM D-395	25	21	19	25	21	17	23	18	26
Druckverformungsrest 70 h @ 23 °C	%	ISO 815	25	21	19	25	21	17	23	18	26
Compression Set/24 h @ 70 °C	%	ASTM D-395	38	38	36	50	35	38	40	38	46
Druckverformungsrest 24 h @ 70 °C	%	ISO 815	38	38	36	50	35	38	40	38	46
Mould Shrinkage	in/in	ASTM D-995	0,008	0,011	0,010	0,09	0,015	0,011	0,004	0,008	0,011
Schwindung ***	%	ISO 294-4	0,8	1,1	1,0	0,9	1,5	1,1	0,4	0,8	1,1
Density	kg/m ³	ASTM D-792	1,19	1,20	1,20	1,21	1,21	1,20	1,21	1,22	1,22
Dichte	kg/m ³	ISO 1183-1	1,19	1,20	1,20	1,21	1,21	1,20	1,21	1,22	1,22
Thermal: Melt Range	°F	Huntsman/TMA	313-333	320-347	325-345	290-320	314-343	355-380	320-375	345-367	375-390
Schmelzbereich	°C	Huntsman/TMA	156-167	160-175	165-175	145-160	155-173	180-192	160-190	175-187	190-200
Bayshore Rebound	%	ASTM D-2632	47	38	36	35	40	40	32	32	35
Rückprallelastizität	%		47	38	36	35	40	40	32	32	34
Injection Moulding / Spritzguss			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extrusion / Extrusion			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calendering / Schmelzbeschichtung					●						
Ether / Ether *											
Ester / Ester **			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opaque / Opak					●			●		●	●
Flame retardant / Flammgeschützt						●					
Antistatic / Antistatisch					●						
Matting Surface / Matte Oberfläche											
Low Compression Set / Geringer Druckverformungsrest											
Transparency / Transparent			●	●		●	●		●		white/weiß
Others / Andere					5x10 ⁸ Ohm	FDA CFR 177.2600	UL94V2				

* Ether TPU

- Weather resistance /

Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse

- Resistant against microbial attack

Gute Mikrobenbeständigkeit

- Excellent hydrolysis resistance

Gute Hydrolysefestigkeit

- Easy colouring

Problemlose Einfärbung /

- High dynamic flexibility

Hohe Dauerknickfestigkeit /

*** Mold shrinkage is dependent on wall thickness and processing parameters.

Die Schwindung ist sowohl von der Wandstärke als auch von den Verarbeitungsparametern abhängig.

Polyether grades

Physical Properties Physikalische Eigenschaften	Unit/ Maßeinheit	Norm/ Norm	A 65 P 4324 N								
			A 75 P 4655N	A 78 P 4766	A 80 P 5039	A 85 P 4350	A 85 P 4380	A 85 P 4394	A 85 P 4441	A 92 P 4207	
Shore Hardness A Shore Härte A		ASTM D-2240 ISO 7619	71 71	73 73	82 82	80 80	86 86	87 87	85 85	87 87	92 92
Shore Hardness D Shore Härte D		ASTM D-2240 ISO 7619	22 22	23 23	30 30	29 29	35 35	36 36	36 36	38 38	40 40
Tensile Strength Zugfestigkeit	psi MPa	ASTM D-412 DIN 53504	3050 30	3480 30	4000 30	3500 32	4600 40	3200 35	5075 45	4400 40	5300 49
Ultimate Elongation Reißdehnung	%	ASTM D-412 DIN 53504	900 800	850 820	610 700	760 720	660 680	610 600	610 640	700 650	640 570
100% Tensile Modulus Spannungswert 100%	psi MPa	ASTM D-412 DIN 53504	650 3,9	640 3,6	840 5,2	700 4,6	990 6,5	1015 6,5	1015 7,0	1100 7,3	1400 9,5
300% Tensile Modulus Spannungswert 300%	psi MPa	ASTM D-412 DIN 53504	1000 9,8	1040 6,4	1400 8,0	1300 8,7	1500 10,2	1450 10,0	1740 12,0	1600 11,0	2280 16,6
Tear Strength Weiterreißfestigkeit	pli N/mm	ASTM D-624 ISO 34-1	400 35	390 35	410 40	480 45	490 50	460 50	574 60	560 60	680 75
Abrasion Resistance Abriebverlust	in³ mm³	ISO 4649 ISO 4649	0,0037 60	0,0037 60	0,0024 40	0,0018 30	0,0021 35	0,0021 35	0,0015 25	0,0021 35	0,0015 25
Compression Set/70h @ 23 °C Druckverformungsrest 70 h @ 23 °C	%	ASTM D-395 ISO 815	25 25	20 20	20 23	23 22	22 25	25 25	20 20	24 24	28 28
Compression Set/24 h @ 70 °C Druckverformungsrest 24 h @ 70 °C	%	ASTM D-395 ISO 815	48 48	48 48	36 36	43 43	40 40	45 45	40 40	42 42	44 44
Mould Shrinkage Schwindung ***	in/in %	ASTM D-995 ISO 294-4	0,012 1,2	0,012 1,2	0,012 1,2	0,009 0,9	0,010 1,0	0,008 0,8	0,008 0,8	0,008 0,8	0,008 0,8
Density Dichte	kg/m³ kg/m³	ASTM D-792 ISO 1183-1	1,12 1,12	1,12 1,12	1,16 1,16	1,10 1,10	1,15 1,15	1,14 1,14	1,12 1,12	1,11 1,11	1,14 1,14
Thermal: Melt Range Schmelzbereich	°F °C	Huntsman/TMA Huntsman/TMA	230-327 110-164	265-310 130-155	330-375 165-190	295-310 145-155	340-375 171-190	318-356 159-180	300-340 150-170	311-347 155-175	330-370 165-188
Bayshore Rebound Rückprallelastizität	%	ASTM D-2632	58 58	55 55	50 50	47 47	42 42	42 42	36 36	38 38	34 34
Injection Moulding / Spritzguss			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extrusion / Extrusion				●	●	●	●	●	●	●	●
Calendering / Schmelzbeschichtung											
Ether / Ether *			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ester / Ester **											
Opaque / Opak				●		●	●	●	●	●	●
Flame retardant / Flammgeschützt				●		●	●				
Antistatic / Antistatisch											
Matting Surface / Matte Oberfläche								●		●	
Low Compression Set / Geringer Druckverformungsrest											
Transparency / Transparent			●	black/schwarz		●			●		
Others / Andere			Phthalate free		UL94V0		UL94V2	UL94V2			

* Ether TPU

- Weather resistance /

Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse

- Resistant against microbial attack

Gute Mikrobenbeständigkeit

- Excellent hydrolysis resistance

Gute Hydrolysefestigkeit

- Easy colouring

Problemlose Einfärbung /

- High dynamic flexibility

Hohe Dauerknickfestigkeit /

*** Mold shrinkage is dependent on wall thickness and processing parameters.

Die Schwindung ist sowohl von der Wandstärke als auch von den Verarbeitungsparametern abhängig.

Polyether grades

High temperature performance grades

Physical Properties Physikalische Eigenschaften	Unit/ Maßeinheit	Norm/ Norm	A 92 P 4637		A95 P 5044 DP		A 98 P 4535		A 92 K 4107		A 92 K 5031		A 95 K 4977	
Shore Hardness A		ASTM D-2240	92	95	96	91	92	94						
Shore Härte A		ISO 7619	92	95	96	91	92	94						
Shore Hardness D		ASTM D-2240	39	42	51	41	46	46						
Shore Härte D		ISO 7619	39	42	51	41	46	46						
Tensile Strength	psi	ASTM D-412	4870	8000	5740	7100	5660	5800						
Zugfestigkeit	MPa	DIN 53504	45	50	55	55	54	55						
Ultimate Elongation	%	ASTM D-412	670	470	550	580	580	510						
Reißdehnung	%	DIN 53504	600	500	510	570	550	500						
100% Tensile Modulus	psi	ASTM D-412	1300	1600	2260	1350	1660	2000						
Spannungswert 100%	MPa	DIN 53504	9,1	12,3	15,4	7,9	11,4	12,5						
300% Tensile Modulus	psi	ASTM D-412	2050	4000	3360	2340	2610	3250						
Spannungswert 300%	MPa	DIN 53504	15,9	30,8	25,0	12,3	18,0	24,5						
Tear Strength	pli	ASTM D-624	660	600	840	660	740	760						
Weiterreißfestigkeit	N/mm	ISO 34-1	74	101	120	75	72	110						
Abrasion Resistance	in³	ISO 4649	0,0018	0,0018	0,0018	0,0015	0,0012	0,0021						
Abriebverlust	mm³	ISO 4649	30	30	30	25	20	35						
Compression Set/70h @ 23 °C	%	ASTM D-395	25	29	32	12	14	15						
Druckverformungsrest 70 h @ 23 °C	%	ISO 815	25	29	32	12	14	15						
Compression Set/24 h @ 70 °C	%	ASTM D-395	41	82	50	25	26	25						
Druckverformungsrest 24 h @ 70 °C	%	ISO 815	41	82	50	25	26	25						
Mould Shrinkage	in/in	ASTM D-995	0,009	0,006	0,008	0,007	0,010	0,013						
Schwindung ***	%	ISO 294-4	0,9	0,6	0,8	0,7	1,0	1,3						
Density	kg/m³	ASTM D-792	1,13	1,13	1,16	1,18	1,13	1,20						
Dichte	kg/m³	ISO 1183-1	1,13	1,13	1,16	1,18	1,13	1,20						
Thermal: Melt Range	°F	Huntsman/TMA	320-338	347-370	365-390	375-395	355-385	410-430						
Schmelzbereich	°C	Huntsman/TMA	160-170	175-188	185-200	190-200	180-195	210-220						
Bayshore Rebound	%	ASTM D-2632	34	35	30	40	41	29						
Rückprallelastizität	%		34	35	30	40	41	29						
Injection Moulding / Spritzguss			●	●	●	●	●	●						
Extrusion / Extrusion			●	●	●									
Calendering / Schmelzbeschichtung														
Ether / Ether *			●	●	●		●							
Ester / Ester **							●							
Opaque / Opak					●	●	●	●						
Flame retardant / Flammgeschützt														
Antistatic / Antistatisch														
Matting Surface / Matte Oberfläche														
Low Compression Set / Geringer Druckverformungsrest							●	●	●					
Transparency / Transparent			●	●										
Others / Andere									granules	pellets	granules			

* Ether TPU

- Weather resistance /
Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse

- Resistant against microbial attack
Gute Mikrobenbeständigkeit

- Excellent hydrolysis resistance
Gute Hydrolysefestigkeit

- Easy colouring
Problemlose Einfärbung /

- High dynamic flexibility
Hohe Dauerknickfestigkeit /

*** Mold shrinkage is dependent on wall thickness
and processing parameters.

Die Schwindung ist sowohl von der Wandstärke als
auch von den Verarbeitungsparametern abhängig.

IROGRAN®

Product Overview - Produktübersicht



Huntsman Polyurethanes is committed to working closely with its customers and can offer a fast and flexible response to your needs. We offer direct links to our laboratories with full technical backup. Commercial support and dedicated customer service is available throughout Europe, the Middle East, Asia-Pacific and the Americas.

European Headquarters

Telefon: 32 (0) 2 758 9211

Fax: 32 (0) 2 758 5501

TPU_EAME@huntsman.com

www.huntsman.com/tpu

About Huntsman

Huntsman is a global manufacturer and marketer of differentiated chemicals. Our operating companies manufacture products for a variety of global industries, including chemicals, plastics, automotive, aviation, textiles, footwear, paints and coatings, construction, technology, agriculture, health care, detergent, personal care, furniture, appliances and packaging. Originally known for pioneering innovations in packaging and, later, for rapid and integrated growth in petrochemicals, Huntsman approximately 12,000 employees and operates from multiple locations worldwide. The Company had 2010 revenues of approximately \$9 billion. For more information about Huntsman, please visit the Company's website at www.huntsman.com.

Huntsman Polyurethanes warrants only that its products meet the specifications agreed with the buyer. Typical properties, where stated, are to be considered as representative of current production and should not be treated as specifications. While all the information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication, NO GUARANTY, WARRANTY OR REPRESENTATION IS MADE, INTENDED OR IMPLIED AS TO THE CORRECTNESS OR SUFFICIENCY OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION OR AS TO THE MERCHANTABILITY, SUITABILITY OR FITNESS OF ANY PRODUCTS FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE. IN ALL CASES, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO DETERMINE THE APPLICABILITY OF SUCH INFORMATION AND RECOMMENDATIONS AND THE SUITABILITY OF ANY PRODUCT FOR ITS OWN PARTICULAR PURPOSE. NOTHING IN THIS PUBLICATION IS TO BE CONSTRUED AS RECOMMENDING THE INFRINGEMENT OF ANY PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT AND NO LIABILITY ARISING FROM ANY SUCH INFRINGEMENT IS ASSUMED. NOTHING IN THIS PUBLICATION IS TO BE VIEWED AS A LICENCE UNDER ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT. Products may be toxic and require special precautions in handling. The user should obtain Safety Data Sheets from Huntsman Polyurethanes and Huntsman Performance Products containing detailed information on toxicity, together with proper shipping, handling and storage procedures, and should comply with all applicable safety and environmental standards. Hazards, toxicity and behaviour of the products may differ when used with other materials and are dependent on the manufacturing circumstances or other processes. Such hazards, toxicity and behaviour should be determined by the user and made known to handlers, processors and end users.

IROGRAN® is a registered trademark of Huntsman CORPORATION or an affiliate thereof, in one or more countries, but not all countries.

Copyright © 2013 Huntsman CORPORATION or an affiliate thereof. All rights reserved.

Sales locations:

AMERICAS

Huntsman
2190 Executive Hills Blvd.
USA - Auburn Hills, MI 48326
Tel.: +1 248-322-7300
Fax: +1 248-322-7303
e-mail: TPU_AMERICAS@huntsman.com

EUROPE

Huntsman (Germany) GmbH
Hafenringstraße 1
D - 49090 Osnabrück
Tel.: +49 541 9141-0
Fax: +49 541 9141-395
e-mail: TPU_EAME@huntsman.com

ASIA

Huntsman Polyurethanes - Thermoplastics
49F Maxdo Centre, room # 4902
8 Xing Yi Road
200336 Shanghai
P.R. China
Tel.: +86 21 23 25 79 65
Fax: +86 21 23 25 79 68
e-mail: TPU_APAC@huntsman.com